EMDATEC GmbH

Gutenbergstraße 23 D-48282 Emsdetten Telefon: 02572/9323-0 Telefax: 02572/9323-23

E-Mail: info@emdatec.de



EMDA KUPFERFLEX

KAMIN- UND WANDANSCHLUSS

Technisches Datenblatt

Beschreibung/Anwendung

Hochdehnbares Vollkupfer Anschlussband für sauberes und schnelles Abdichten von Wand und Kamin, Gauben sowie bei aufgehenden Bauteilen und Durchdringungen. Einfache Verarbeitung und Anformbarkeit bei sehr guter UV Stabilität. Sehr flexibel mit bis zu 20 % Dehnbarkeit.

Technische Daten

· Gesamtbreite: 300 mm

· Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt.

· Materialzusammensetzung: Kupfer

• Dehnbarkeit ca. 20 %

· Oberfläche in 3D Optik

• Haftstarker Butyl - Kleber mit Kunststoff Liner mit Fingerlift

· Stärke Klebestreifen: 1,0 mm

 \bullet Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C

• Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 90 °C

· Lieferbare Farben: kupferfarben



Verpackungseinheit: 20 Meter / Karton, 360 Meter / Palette



HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

🗸 Extrem formfähiges Material

💎 Optimierte Verklebung

✓ Perfekte Anpassung an Dachpfannen

___ Verarbeitung

Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber und zudem staub-, eisfrei und trocken sein.

Der Untergrund muss frei von Trennschichten sein, u.a. sind oxidierte Flächen gründlich durch Anschleifen zu entfernen.

Für die Verlegung sind keine Spezial-Werkzeuge erforderlich. Schere oder Cuttermesser und eine Andrückrolle reichen aus.

Das Material wird auf die entsprechende Größe zugeschnitten und auf dem Dach zunächst schematisch verlegt.

Die Schutzfolie, von der Mitte heraus, vom Selbstklebestreifen abziehen und EMDA KUPFERFLEX von der höchsten

Stelle weiter bis zur tiefsten Stelle mit einer Andrückrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, das die Plissierung

gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt wird. In Eckbereichen oder bei Überlappungen ebenso verfahren.

An aufgehenden Bauteilen ist zur besseren Abdichtung mit einem Wandanschlussprofil, z.B. EMDA WA 60 ECO zu

arbeiten. Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebesstreifen zu

schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.

Lagerung

Am besten zwischen +5 °C und + 15 °C. Trocken lagern. Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.

!

Hinweis

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unser Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: September 2020 Seite 1 / 1

EMDATEC online: www.emdatec.de